



1301

BETOSAN s.r.o.
Na Dolinách 28
147 00 Praha 4

07

ČSN EN 13813 SR-B2-AR0,5-IR10

pryskyřičný potěr

BETOLIT EP 0-1 DC W

(zpracování podle příslušného technického listu)

reakce na oheň	evropská třída F
uvolňování nebezpečných látek	SR
odolnost proti obrusu	AR 0,5
přidržnost	B2
odolnost proti rázu	IR10
pevnost v tlaku	C50
pevnost v tahu za ohybu	F30